



C.I. Miner Coque
de Colombia S.A.S.

Carbón térmico

Thermal coal

RESUMEN TÉCNICO DE REFERENCIA / REFERENCE SPECIFICATIONS

Característica / Property	Valor / Range
Poder calorífico GAR Gross calorific value, as received	7,000 - 7,500 kcal/kg
Humedad total Total moisture	8 - 12%
Cenizas Ash	9 - 12%
Materia volátil Volatile matter	39.97 - 43.68%
Carbono fijo Fixed carbon	45 - 58%
Índice de molturabilidad HGI Hardgrove grindability index	45 - 60
Tamaño Sizing	0 - 50 / 6 - 50 mm
Fusión de cenizas Ash fusion temperature	>1,200 °C

Rangos informativos del perfil corporativo suministrado. La especificación final y los métodos de ensayo se confirman por lote. No es un certificado de laboratorio ni una acreditación ASTM/ISO.

Informational ranges from the supplied corporate profile. Final specifications and test methods are confirmed by lot. This is not a laboratory certificate or ASTM/ISO accreditation.

administrativo@adminmc.com.co
+57 312 456 1522 | +57 321 207 1704
<https://cicoqueminer.com.co>